norament® **926 castello**

nora® by Interface®

norament® **926 castello**

EN

Timeless elegance, lasting strength

Discover norament 926 castello, where timeless elegance meets unmatched durablity. Inspired by limestone, this exceptional rubber flooring adds sophistication and resilience to any space. Each tile is unique, with a slightly structured two-tone surface and modern marbling, ideal for elegant high demanding settings.

DE

Zeitlose Eleganz, ausgesprochene Langlebigkeit

Entdecken Sie norament 926 castello – zeitlose Eleganz trifft auf beispiellose Langlebigkeit. Inspiriert von Kalkstein, verleiht dieser einzigartige Kautschukbelag jedem Raum Stil und Beständigkeit. Jede Fliese ist ein Unikat, mit leicht strukturierter Two-Tone-Oberfläche und moderner Marmorierung – ideal für elegante anspruchsvolle Umgebungen.

FR

Élégance intemporelle, résistance durable

Découvrez norament 926 castello, où l'élégance classique rencontre la résilience moderne. Inspiré de la pierre calcaire, ce revêtement de sol en caoutchouc ajoute subtilité et durabilité aux espaces. Chaque dalle est unique avec ses marbrures modernes et sa surface « two-tone » finement structurée. Embrassez la beauté architecturale intemporelle avec ce revêtement de sol durable.

NL

Tijdloze elegantie, duurzame kracht

Ontdek norament 926 castello - tijdloze elegantie ontmoet ongeëvenaarde duurzaamheid. Deze uitzonderlijke rubberen vloer is geïnspireerd op kalksteen en voegt verfijning en stevigheid toe aan elke ruimte. Elke tegel is uniek, met een licht gestructureerd two-tone oppervlak en moderne marmering - ideaal voor elegante, verfijnde omgevingen.

ES

Elegancia atemporal, resistencia duradera

Descubre norament 926 castello: la elegancia atemporal se une a una durabilidad inigualable. Inspirado en la piedra caliza, el singular suelo de caucho aporta estilo y durabilidad a cualquier espacio. Cada loseta es única, con una superficie "two-tone" ligeramente texturizado y marmoleado moderno, ideal para ambientes elegantes y sofisticados.

(COVER) **PRODUCT** NORAMENT 926 CASTELLO **COLOUR** 5357 PALAIS

PRODUCT NORAMENT 926 CASTELLO **COLOUR** 5352 CITADEL

PRODUCT NORAMENT 926 CASTELLO **COLOURS** 5353 CORTEGE & 5354 MANOR

norament **926 castello**

5351 CHATEAU


5352 CITADEL

5353 CORTEGE


5354 MANOR

5355 PALAZZO

5356 DOMUS

5357 PALAIS

5358 CATHEDRAL

norament 926 castello
Two-tone surface / Two-Tone-Oberfläche / Surface two-tone /
Two-tone oppervlak / Superficie two-tone
Art. 3167 ~3.5 mm
☐ ~1.0 m x 1.0 m

ed nora nTx

EN nora profile connection dimension: E + U. Slip resistant: R10. Resists most oils and greases.
Custom colours are available on request. Please ask for minimum quantities and delivery times.
Variations in colour and design, even within one production batch, define the product's aesthetic character.
View current product details and full specifications at interface.com.

DE nora Profil-Anschlussmaß: E + U. Rutschhemmend: R10. Weitgehend beständig gegen Öle und Fette.
Sonderfarben auf Anfrage möglich. Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und Lieferzeiten.
Design- und Farbunterschiede, auch innerhalb einer Produktionscharge, bestimmen den ästhetischen Charakter des Produktes.
Aktuelle Produktdetails und vollständige Spezifikationen finden Sie unter interface.com.

FR Épaisseur de raccord des profilés nora : E + U. Antidérapant : R10. Résiste à la plupart des huiles et des graisses.
Des couleurs personnalisées sont disponibles sur demande. Veuillez vous renseigner sur les quantités minimales et les délais de livraison.
Des différences de design et de couleur, même dans un lot de production, déterminent le caractère esthétique du produit.
Consultez les détails actualisés du produit et ses caractéristiques complètes sur interface.com.

NL nora profiel-aansluitmaat: E + U. Slipbestendig: R10. Bestand tegen de meeste oliën en vetten.
Design- en kleurverschillen, ook binnen een productieserie, kenmerken het esthetische karakter van het product.
Kleuren op maat zijn beschikbaar op aanvraag. Vraag naar de minimumhoeveelheden en levertijden.
Bekijk de actuele productdetails en volledige specificaties op interface.com.

ES Dimensiones de conexión perfiles nora: E + U. Antideslizante: R10. Resistente a la mayoría de los aceites y las grasas.
También ofrecemos colores especiales bajo pedido. Pregunta las cantidades mínimas y tiempos de entrega.
Las variaciones de color y diseño, incluso dentro de un lote de producción, definen el carácter estético del producto.
Consulte los detalles actuales del producto y las especificaciones completas en interface.com.

norament® **926 castello nTx**

norament 926 castello nTx
Two-tone surface / Two-Tone-Oberfläche / Surface two-tone / Two-tone oppervlak / Superficie two-tone
Art. 3177 ~3.6 mm
☐ ~1.0 m x 1.0 m

EN nora nTx is a floor covering with adhesive backing, offering a quick and clean installation for immediate use.
nora profile connection dimension: E + U. Slip resistant: R10.
Additional information on nora® nTx can also be found at interface.com/ntx.

DE nora nTx ist ein Bodenbelag mit selbstklebender Rückseite, für eine schnelle und saubere Verlegung und sofortige Nutzung.
nora Profil-Anschlussmaß: E + U. Rutschhemmend: R10.
Weitere Informationen zu nora® nTx finden Sie auch unter interface.com/ntx.

FR nora nTx est un revêtement de sol à envers auto-adhésif pour permettre une utilisation immédiate avec une pose rapide et propre.
Épaisseur de raccord des profilés nora : E + U. Antidérapant : R10.
Des informations supplémentaires sur le nora® nTx sont également disponibles sur interface.com/ntx.

NL nora nTx is een vloerbedekking met zelfklevende achterkant, die snel en schoon kan worden gelegd voor onmiddellijk gebruik.
nora profiel-aansluitmaat: E + U. Slipbestendig: R10.
Meer informatie over nora nTx kunt u ook lezen op interface.com/ntx.

ES nora nTx es un revestimiento de suelo con soporte adhesivo, diseñado para una instalación rápida y limpia, permitiendo su uso inmediato.
Dimensiones de conexión perfiles nora: E + U. Antideslizante: R10.
Puedes encontrar información adicional sobre nora® nTx en interface.com/ntx.

norament® **928 castello ed**



norament 928 castello ed
Two-tone surface / Two-Tone-Oberfläche / Surface two-tone / Two-tone oppervlak / Superficie two-tone
Art. 3167 ~3.5 mm
☐ ~1.0 m x 1.0 m

10 **JAHRE** Gewährleistung
YEARS warranty
ANS de garantie
AÑOS de garantía

für die in unseren Gewährleistungsbedingungen* angegebenen elektrostatischen Eigenschaften.
on the electrostatic properties as stated in our warranty conditions*.
pour les propriétés électrostatiques indiquées dans nos conditions de garantie*.
para las propiedades electrostáticas indicadas en nuestras condiciones de garantía*.

*Anzufordern unter / To be requested at / A demander à / Solicitar a: warranty@interface.com

EN For optimum ESD protection of electronic devices and equipment. Protection against electrical shock.
Resists most oils and greases. Suitable for fork-lift truck areas.
nora profile connection dimension: E + U . Slip resistant: R10.

DE Für optimalen ESD-Schutz von elektronischen Bauelementen, Baugruppen und Geräten. Schutz gegen den elektrischen Schlag. Weitgehend beständig gegen Öle und Fette. Geeignet für Gabelstaplerbereiche.
nora Profil-Anschlussmaß: E + U. Rutschhemmend: R10.

FR Pour une protection optimum des dispositifs et équipements sensibles aux décharges électrostatiques.
Protection contre les chocs électriques. Résiste à la plupart des huiles et des graisses.
Pour des zones fréquentées par des chariots élévateurs.
Épaisseur de raccord des profilés nora : E + U. Antidérapant : R10.

NL Voor een optimale ESD beveiliging van verhoogde vloerelementen, computerruimtes, ok's en andere hoogtechnische gebieden c.q. ruimtes. Beveiliging tegen elektrische doorslag. Bestand tegen de meeste oliën en vetten.
Geschikt voor heftruckgebieden.
nora profiel-aansluitmaat: E + U. Slipbestendig: R10.

ES Para una protección ideal de descarga electrostática de elementos electrónicos, grupos constructivos y aparatos.
Protección de descargas eléctricas. Resistente a la mayoría de los aceites y las grasas.
Apto para paso de carretillas elevadoras.
Dimensiones de conexión perfiles nora: E + U. Antideslizante: R10.

Eco labels, Memberships and Certifications

EN
Eco labels
Valid for norament 926 castello.
Further information at interface.com/certifications

DE
Umweltzeichen
Gültig für norament 926 castello.
Weitere Informationen unter interface.com/certifications

FR
Écolabels
Valable pour norament 926 castello.
Plus d'informations sur interface.com/certifications

NL
Milieukeurmerken
Geldig voor norament 926 castello.
Meer informatie op interface.com/certifications

ES
Etiquetas ecológicas
Válido para norament 926 castello.
Más información en interface.com/certifications

www.blauer-engel.de/uz120

C2CCERTIFIED.ORG

**Memberships and certifications / Mitgliedschaften und Zertifizierungen /
Adhésions et certifications / Lidmaatschap en certificeringen / Afiliaciones y certificaciones**

Certified: DIN EN ISO 14001,
DIN EN ISO 50001

Technical data / Technische Daten / Caractéristiques techniques / Technische specificaties / Especificaciones técnicas

	Test method / Prüfnorm / Norme d'essai / Test methode/ Norma de ensayo	Requirements / Anforderungen / Exigences / Eisen/ Requisitos	Average test results from running production / Gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion / Valeurs moyennes de la production courante / Gemiddelde meetwaarden van de lopende productie / Promedio de valores de prueba de la producción corriente		
			norament® 926 castello	**norament® 926 castello nTx**	**norament® 928 castello ed**
CE conformity / CE-Konformität / CE conformité / Conform CE / Conformidad del CE	**EN 14041**		**Manufacturer / Hersteller / Fabricant / Fabrikant / Fabricante: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim**		
DoP-No. / DoP-Nr. / N.º DoP	EN 14041		0021	0031	0005a
Thermal conductivity / Wärmeleitfähigkeit / Conductivité thermique / Warmte geleidend / Conductividad térmica	EN 10456	λ = 0.17 W/(m·K)	Fulfilled / Erfüllt / Remplit / Voldoet aan / Conforme		
Dynamic coefficient of friction / Gleitreibungskoeffizient / Coefficient de frottement dynamique / Glijweerstand / Resistencia al deslizamiento	EN 13893	DS	Fulfilled / Erfüllt / Remplit / Voldoet aan / Conforme		
Reaction to fire / Brandklasse / Classe de feu / Brandklasse / Clase de inflamación	EN 13501-1	Not bonded / Unverklebt / Non collé / Ongelijmd / Sin pegar	B_{fl}-s1, bonded / verklebt / collé / verlijmd / pegado	C_{fl}-s1, bonded / verklebt / collé / verlijmd / pegado	C_{fl}-s1, bonded / verklebt / collé / verlijmd / pegado
Reaction to fire / Brandklasse / Classe de feu / Brandklasse / Clase de inflamación	EN 13501-1	Bonded on mineral subfloor / Verklebt auf mineralischem Untergrund / Collé sur support minéral / Verlijmd op minerale ondergrond / Pegado sobre fondo mineral	B_{fl}-s1	C_{fl}-s1	C_{fl}-s1
Properties acc. to EN 1817 / Eigenschaften nach EN 1817 / Propriétés selon EN 1817 / Eigenschappen naar EN 1817 / Propiedades según EN 1817					
Thickness / Dicke / Epaisseur / Dikte / Espesor	EN ISO 24346	Mean value ± 0.15 mm according to EN 1817 / Mittelwert ± 0,15 mm nach EN 1817 / Moyenne ± 0,15 mm selon EN 1817 / Gemiddelde waarde ± 0,15 mm volgens EN 1817 / Valor medio ± 0,15 mm del valor nominal EN 1817	3.5 mm	3.6 mm	3.5 mm
Dimensional stability / Maßbeständigkeit / Stabilité dimensionnelle / Maatvast / Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	± 0.4 %	± 0.2 %		
Cigarette-burn resistance / Beständigkeit gegen Zigarettenglut / Résistance aux cigarettes incandescentes / Cigaret-proof/ Resistencia a las quemaduras de cigarrillos	EN 1399	Procedure A (stubbed out) ≥ level 4, Procedure B (burning) ≥ level 3 / Verfahren A (ausgedrückt) ≥ Stufe 4, Verfahren B (brennend) ≥ Stufe 3 / Procédé A (enfoncé) ≥ niveau 4, Procédé B (en feu) ≥ niveau 3 / Methode A (gedoofd) ≥ niveau 4, Methode B (brandend) ≥ niveau 3 / Método A (expulsado) ≥ escalón 4, Método B (ardiente) ≥ escalón 3	Fulfilled / Erfüllt / Remplit / Voldoet aan / Conforme		
Flexibility / Biegsamkeit / Flexibilité / Elasticiteit / Flexibilidad	EN ISO 24344 Procedure A / Verfahren A / Procédé A / Methode A / Método A	Mandrel diameter 20 mm, no fissuring / Dorndurchmesser 20 mm, keine Rissbildung / Diamètre du mandrin 20 mm, pas de formation de fissurations / Kegeltest 20 mm, geen scheurvorming / Diámetro del punzón 20 mm, sin formación de grietas	Fulfilled / Erfüllt / Remplit / Voldoet aan / Conforme		
Hardness / Härte / Dureté / Hardheid / Dureza	ISO 48-4	≥ 75 Shore A	82 Shore A	82 Shore A	84 Shore A
Residual indentation /Resteindruck / Poinçonnement rémanent / Restindruk / Huella residual	EN ISO 24343	Mean value ≤ 0.25 mm at thickness ≥ 3.0 mm / Mittelwert ≤ 0,25 mm b. Dicke ≥ 3,0 mm Moyenne ≤ 0,25 mm si épaisseur ≥ 3,0 mm / Gemiddelde waarde ≤ 0,25 mm niveau bij dikte ≥ 3,0 mm / Valor medio ≤ 0,25 mm escalón con grosor ≥ 3,0 mm	0.12 mm	0.15 mm	0.05 mm
Abrasion resistance at 5 N load / Abriebfestigkeit bei 5 N Auflast / Résistance à l'usure pour une charge de 5 N / Slijtvastheid bij 5 N belasting / Resistencia a la abrasión con una carga de 5 N	ISO 4649 Procedure A / Verfahren A / Procédé A / Methode A / Método A	≤ 250 mm^3	115 mm^3	115 mm^3	90 mm^3
Colour fastness to artificial light / Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht / Essais de solidité des teintures à la lumière artificielle / Kleurechtheid bij kunstlicht / Solidez de color a la luz artificial	ISO 105-B02 Procedure 3, test conditions 6.1 a) / Verfahren 3, Prüfbedingungen 6.1 a) / Procédé 3, conditions d'essai 6.1 a) / Methode 3, test voorwaarden 6.1 a) / Método 3, condiciones de ensayo 6.1 a)	At least level 6 on the blue scale; ≥ level 3 on the grey scale / Mindestens Stufe 6 des Blaumaßstabs; ≥ Stufe 3 des Graumaßstabs / Au moins 6 sur l'échelle de bleu; ≥ niveau 3 sur l'échelle de gris / Minstens niveau 6 op de blauwschaal; ≥ niveau 3 op de grijschaa / Mínimo escalón 6 de la escala de azules; ≥ escalón 3 de la escala de grises	Grey scale ≥ level 3 acc. to ISO 105-A02 / Graumaßstab ≥ Stufe 3 nach ISO 105-A02 / Échelle de gris ≥ niveau 3 selon ISO 105-A02 / Grijsschaal ≥ 3 volgens ISO 105-A02 / Escala de grises ≥ escalón 3 según ISO 105-A02		
Classification / Klassifizierung / Classification / Classificatie / Clasificación	EN ISO 10874	Commercial/Industrial / Gewerblich/Industriell / Commerce/Industrie / Nijverheid/Industrieel / Comercial/Industrial	34/43		
Additional technical properties / Zusätzliche technische Eigenschaften / Propriétés techniques supplémentaires / Aanvullende technische gegevens / Propiedades técnicas adicionales					
Toxicity of fire gases / Toxizität der Brandgase / Toxicité des gaz d'incendie / Toxicologisch vrij / Toxicidad de los gases del incendio	DIN 53436		Carbonisation gases are non-toxic / Frei werdende Schwelgase toxikolog. unbedenklich / Les gaz dégagés lors de feux couvants sont de nature inoffensive / Toxicologisch vrij / Carbonización de los gases toxicológicamente inofensivo		
Anti-slip properties / Rutschhemmung / Résistance au glissement / Antislip / Propiedad antideslizante	DIN EN 16165	According to DGUV 108-003 / Gemäß DGUV 108-003 / Selon DGUV 108-003 / Volgens DGUV 108-003 / Según DGUV 108-003	R10		
Improvement in footfall sound absorption / Trittschallverbesserungsmaß / Amélioration phonique aux bruits d'impact / Contactgeluid verbetering / Buena absorción de los ruidos de impactos	ISO 10140-3		10 dB	8 dB	10 dB
Effect of chemicals / Chemikalieneinwirkung / Stabilité chimique / Inwerking van chemicaliën / Efecto de sustancias químicas	EN ISO 26987		Resistant depending on concentration and time of exposure* / Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit* / Résistant en fonction de la concentration et du temps d'action* / Bestendigheid is afhankelijk van concentratie en inwerktijd* / Resistente según concentración y duración de la acción*		
Electrical insulation properties / Elektrische Isolierfähigkeit /Faculté d'isolation électrique / Begrensd elektrisch geleidend / Propiedad aislante eléctrica	EN 1081 R1		> 10^9 Ohm		-
Electrical propensity when walked upon / Elektrostatisches Verhalten beim Begehen / Propension à l'accumulation de charges électrostatiques à la marche / Elektrostatisch gedrag bij lopen / Comportamiento electrostático a las pisadas	EN 1815		Antistatic, charging in case of rubber soles < 2 kV / Antistatisch, Aufladung bei Gummisohlen < 2 kV / Antistatique, charge en cas de semelles en caoutchouc < 2 kV / Antistatisch, oplading bij rubber zolen < 2 kV / Antiestático, carga con suelas de goma < 2 kV		-
Effect of a castor chair / Stuhlrollenversuch / L'action d'une chaise à roulettes / Rolstoel vast / Ensayo con silla de ruedas	EN ISO 4918		Suitable if castor wheels, type W, according to EN 12529 are used / Geeignet bei Verwendung von Stuhlrollen, Typ W, nach EN 12529 / Convient aux sièges à roulettes, type W, conformes à la norme EN 12529 / Rolstoel vast, type W, volgens EN 12529 / Apto para ruedas de silla, tipo W, según EN 12529		
Underfloor heating / Fußbodenheizung / Chauffage au sol / Vloerverwarming / Calefacción por suelo radiante	EN 1264-2		Suitable, max. 35°C / Geeignet, max. 35°C / Convient, max. 35°C / Geschikt, max. 35 °C / Adecuado, max. 35°C		
Adhesive characteristics / Eigenschaften des Klebstoffs / Propriétés de la colle / Eigenschappen van de lijm / Propiedades del adhesivo					
Description / Beschreibung / Description / Beschrijving / Descripción			-	Pressure-sensitive hot melt adhesive / Schmelzklebstoff / Colle thermofusible / Smeltlijm / Pegamento termofusible	-
Softening range / Erweichungsbereich / Intervalle de ramollissement / Verwekingsbereik / Gama de ablandamiento /			-	approx. 122-134 °C / Ca. 122-134 °C / 22-134 °C env. / Aprox. 122-134 °C	-
VOC / COV			-	0 %	-

* **EN** In case of increased impact of oils, greases, acids, alkalis and other aggressive chemicals please contact us.
DE Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.
FR En cas d'action intensive d'huiles, de graisses, d'acides, de bases et d'autres produits chimiques agressifs, veuillez nous contacter.
NL Bij sterke inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën, neem contact met ons op.
ES En caso de fuerte incidencia de aceites, grasas, ácidos, lejías y otras sustancias químicas agresivas, debe consultarse previamente.

EN 1817 : **EN** Specification for homogeneous and heterogeneous smooth elastomer floor coverings
DE Spezifikation für homogene und heterogene ebene Elastomer-Bodenbeläge
FR Spécifications des revêtements de sol homogènes et hétérogènes en caoutchouc lisse
NL Specificatie betreffende homogene en heterogene gladde elastische vloerbedekking
ES Especificación para pavimentos elastómeros planos homogéneos y heterogéneos

EN Colour variations due to different production batches as well as technical alterations to improve the product have to be accepted.
DE Produktionsbedingte Farbabweichungen sowie technische Veränderungen, die der Verbesserung der Produkte dienen, behalten wir uns vor.
FR Sous réserve de variations de teinte entre bains différents et de changements techniques pour l'amélioration du produit.
NL Kleur afwijkingen door verschil in produktie, als wel de mogelijkheid van technische produktverbetering, is voorbehouden.
ES Nos reservamos la posibilidad de diferencias de color debidas a la producción, así como modificaciones técnicas al servicio del perfeccionamiento de los productos.

norament® **928 castello ed**

	Test method / Prüfnorm / Norme d'essai / Test methode / Norma de ensayo /	Requirements / Anforderungen / Exigences / Eisen / Requisitos	Average test results from running production / Gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion / Valeurs moyennes de la production courante / Gemiddelde meetwaarden van de lopende productie / Promedio de valores de prueba de la producción corriente
			norament® 928 castello ed
Electrical behaviour* / Elektrische Messwerte* / Valeurs de mesures électriques* / Elektrische meetwaarden* / Valores de medición eléctrica*			
Resistance to EPA ground / Widerstand zu EPA Erde bzw. gegen Schutzerde / Résistance à la terre EPA / Weerstand bij EPA aarde / Resistencia a tierra EPA resp. resistencia a tierra de protección	ESD STM 7.1 IEC 61340-4-1	Measuring the installed floor at 23 °C (± 2 °C) and ≥ 25 % r.h. / Im verlegten Zustand bei 23 °C (± 2 °C) und ≥ 25 % r.F. / Sols finis, mesurés aux conditions d'environm. de 23 °C (± 2 °C) et ≥ 25 % d'hum. rel. / In gelegde toestand met omgevingsvoorwaarden van 23 °C relatieve luchtvochtigheid (± 2 °C) en ≥ 25 % r.h. / En estado instalado a 23 °C (± 2 °C) y ≥ 25 % humedad atm. rel. /	10^6 – 9 x 10^7 Ohm
		Measuring the installed floor at 23 °C (± 2 °C) and < 25 % r.h., installed on an appropriate subfloor build up / Im verlegten Zustand bei 23 °C (± 2 °C) und < 25 % r.F. und geeignetem Systemaufbau / Sols finis, mesurés aux conditions d'environm. de 23 °C (± 2 °C) et < 25 % d'hum. rel. et construction de support adéquat / in gelegde toestand met omgevingsvoorwaarden van 23 °C (± 2 °C) en < 25 % r.h., relatieve luchtvochtigheid en geïnstalleerd op een correcte verhoogde vloer / En estado instalado a 23 °C (± 2 °C) y < 25 % humedad atm. rel. y montaje adecuado	10^6 – 10^9 Ohm**
Operator system – Resistance to ground / Erdableitwiderstand bzw. Widerstand zu EPA Erde / Résistance à la terre EPA / Geleidings weerstand / Resistencia a tierra EPA	ESD STM 97.1 IEC 61340-4-5	For the system floor/conductive footwear (R < 5 x 10^6 Ohm) measuring the installed floor at 23 °C (± 2 °C) and ≥ 25 % r.h. / Für das System Fußboden/leitfähiges Schuhwerk (R < 5 x 10^6 Ohm) im verlegten Zustand bei 23 °C (± 2 °C) und ≥ 25 % r.F. / Pour le système de revêtement de sol / de chaussures conductrices (R < 5 x 106 Ohm) Sols finis, mesurés aux conditions d'environm. de 23 °C (± 2 °C) et ≥ 25 % d'hum. rel. / Voor verhoogde vloeren/elektrisch geleidende schoenen (R < 5 x 106 Ohm) in gelegde toestand met omgevingsvoorwaarden van 23 °C (± 2 °C) en ≥ 25 % relatieve luchtvochtigheid / Para el suelo/calzado conductivo (R < 5 x 106 Ohm) En estado instalado a 23 °C (± 2 °C) y ≥ 25 % humedad atm. rel.	≤ 3.5 x 10^7 Ohm
Body voltage generation / Aufladungsspannung Aufladbarkeit / Génération de charge / Opladingsspanning / Tensión de carga /	ESD STM 97.2 IEC 61340-4-5	Tested with defined conductive footwear at 23 °C and 12 % r.h. / Getestet mit definiertem ESD-Schuhwerk bei 23 °C und 12 % r.F. / Testé avec chaussures conductrices définies aux conditions d'environnement de 23 °C et 12 % d'hum. rel. / Getest met gedefinieerd ESD-schoeisel met omgevingsvoorwaarden van 23 °C en 12 % relatieve luchtvochtigheid. / Ensayado con calzado definido ESD a 23 °C y 12 % humedad atm. rel. /	< 10 V
Resistance to earth / Erdableitwiderstand / Résistance à la terre / Geleidings weerstand / Resistencia a tierra	EN 1081		10^6 – 9 x 10^7 Ohm
Insulation resistance / Isolationswiderstand / Résistance d'isolation / Isolatie weerstand / Resistencia del aislamiento	VDE 0100-600		≥ 1 x 10^5 Ohm

* **EN** If installed electrically dissipative and conductive in conformity with our installation instruction and according to the recommendations of the adhesive manufacturer. The used adhesive has to have a permanent resistance of R < 3 x 10^5 Ohm according to EN ISO 22637.
DE Die angegebenen Werte gelten bei Verlegung gemäß unserer Empfehlungen für elektrostatisch ableitende bzw. elektrostatisch leitfähige Bodenbeläge und unter Berücksichtigung der Angaben der Klebstoffhersteller. Der eingesetzte Klebstoff muss nach EN ISO 22637 dauerhaft einen Widerstand von R < 3 x 10^5 Ohm erfüllen.
FR Les valeurs indiquées sont valables pour les installations suivantes selon nos recommandations de pose pour des revêtements de sol dissipateurs resp. conducteurs et en respectant les indications des fabricants de la colle. La colle utilisée doit répondre en permanence à l'exigence R < 3 x 10^5 Ohm selon EN ISO 22637.
NL De aangegeven waarden gelden bij het op ons aangegeven wijze van installatie van elektrisch geleidende vloeren, begrensd elektrisch geleidende vloerbedekkingen, met inachtneming de aanwijzingen van de lijmfabrikant. De gebruikte lijm moet een permanente weerstand van R < 3 x 10^5 Ohm volgens EN ISO 22637 kunnen hebben.
ES Los valores indicados son válidos para la instalación según nuestras recomendaciones para pavimentos disipativos electrostáticos y conductivos electrostáticos, así como observando las instrucciones del fabricante del pegamento. El pegamento utilizado debe cumplir de forma duradera una resistencia de R < 3 x 10^5 Ohm según EN ISO 22637.

** **EN** If extremely low humidity values (< 25 % relative air humidity (= r.h.)) are expected for a longer period, please contact nora systems GmbH, Technical Service, for advice.
DE Bei zu erwartenden länger andauernden extrem niedrigen Luftfeuchtigkeitswerten (< 25 % r.F.) bitte Rücksprache mit nora systems GmbH, Anwendungstechnik, halten.
FR En cas d'une humidité d'air extrêmement basse (< 25 % d'hum. rel.) veuillez nous contacter.
NL Bij langer durende extreem lage luchtvochtigheid (< 25 % relatieve luchtvochtigheid) neem contact op met de technische dienst van nora systems GmbH, voor advies.
ES En caso de valores de humedad atmosférica extremamente bajos que son de esperar durante largo tiempo (< 25 % humedad atm. rel.) rogamos consultar a nora systems GmbH.

EN
Because of different compositions slight colour variations between the norament® standard and special products cannot be avoided. Please ask for colour samples of the requested norament® product. The particulars contained in this sample card are intended to provide information on the products presented and do not involve warranty of any qualities or application options. In the case of unusual conditions of use and stresses (extreme light incidence, UV irradiation, exposure to chemical substances or other aggressive agents) please consult us. If you wish to conduct your own tests, we shall be pleased to supply you with samples on request.

Errors as well as misprints and changes reserved. No guarantee is given for the accuracy and completeness of the information. This document is not a contractual offer and only serves to provide non-binding information.

DE
Aufgrund unterschiedlicher Mischungen sind geringfügige Farbunterschiede zwischen den norament® Standard- und Spezialprodukten nicht zu vermeiden. Bitte fordern Sie Farb-Einzelmuster von dem gewünschten norament® Produkt bei uns an. Die in dieser Musterkarte enthaltenen Angaben dienen zur Information über die vorgestellten Produkte. Eine Zusicherung von bestimmten Eigenschaften oder Verwendungsmöglichkeiten ist damit nicht verbunden. Bei außergewöhnlichen Einsatzbedingungen und Beanspruchungen (extremer Lichteinfall, UV-Bestrahlung, Einwirkung chemischer Substanzen oder anderer aggressiver Medien) bitten wir um Rücksprache. Zur Durchführung eigener Tests stellen wir Ihnen auf Anforderung auch gerne Warenproben zur Verfügung.

Irrtümer sowie Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument stellt kein vertragliches Angebot dar und dient lediglich der unverbindlichen Information.

FR
En raison de différentes compositions de mélanges, de petites différences de couleurs ne peuvent être exclues entre les produits norament® standard et spéciales. Demandez des échantillons de coloris du produit norament® souhaité. Les indications de la carte d'échantillons relatives aux produits présentés sont fournies à titre d'information. Elles ne garantissent aucune caractéristique ou possibilité d'utilisation précises. En présence de conditions d'utilisation et de sollicitations inhabituelles (incidence lumineuse extrême, rayonnement U.V., influence de substances chimiques ou d'autres agents agressifs), veuillez nous contacter. Sur demande, pour la réalisation de vos propres essais, nous mettons volontiers des échantillons de produits à votre disposition.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression ou de modifications. Aucune garantie ne peut être donnée pour l'exactitude et l'exhaustivité des informations. Ce document ne constitue pas une offre contractuelle et sert uniquement à fournir des informations non contractuelles.

NL
Vanwege de verschillende samenstellingen kunnen kleine kleurafwijkingen tussen de norament® standaard en speciale producten niet worden vermeden. Vraag naar kleurstalen van het gewenste norament® product. De gegevens op deze stalenkaart dienen ter informatie over de gepresenteerde producten en houden geen garantie in voor eigenschappen of toepassingsmogelijkheden. In geval van ongebruikelijke gebruiksomstandigheden en belastingen (extreme lichtinval, UV-straling, blootstelling aan chemische stoffen of andere agressieve stoffen) gelieve ons te raadplegen. Als u uw eigen tests wilt uitvoeren, leveren wij u op verzoek graag monsters.

Onder voorbehoud van onjuistheden, drukfouten en wijzigingen. Ten aanzien van de nauwkeurigheid en/of volledigheid van de informatie wordt geen enkele garantie gegeven. Dit document is geen contractueel aanbod en dient uitsluitend voor het verstrekken van niet-bindende informatie.

ES
A causa de las diferentes mezclas, no pueden evitarse ligeras variaciones de color entre los productos norament® estándar y especiales. Solicita por favor muestras de color individuales del producto norament® que desees. Los datos contenidos en este muestrario se ofrecen con el fin de informar sobre los productos presentados. No van ligados a ninguna garantía en relación con determinadas propiedades o condiciones de uso. Rogamos consultar con nuestro equipo comercial en caso de que se vayan a dar condiciones de uso atípicas (exposición extrema a la luz, irradiación con UV, actuación de sustancias químicas o de otros medios agresivos). Estaremos encantados de facilitar muestras de este producto.

Nos reservamos los errores de impresión y los cambios. No se otorga ninguna garantía por la precisión e integridad de la información. Este documento no es una oferta contractual y su única finalidad es proporcionar información no vinculante.

Published by
nora systems GmbH
Höhnerweg 2–4
69469 Weinheim | Germany
interface.com

08/2026