

1.	Erstreinigung nach der Verlegung	 <p>Maschinelles Nassscheuern unter Verwendung eines Aktiv- bzw. Mikrofaserpads oder eines roten Pads* (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel).</p>	 <p>Nach dem Absaugen der Schmutzflotte mittels Nasssauger erneut mit klarem Wasser nassscheuern und absaugen oder scheuersaugen.</p>
2.	Erstpflge/ Einpflge	 <p>Nach der Erst- bzw. Intensivreinigung wird ein geeignetes Wischpflegemittel (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel) im Nasswisch-Verfahren gleichmäßig aufgetragen.</p>	 <p>Der getrocknete Wischpflgefilm kann unter Verwendung eines geeigneten Polierpads* poliert** werden.</p>
3.	Unterhaltsreinigung/-pflge (maschinell)	 <p>Optimale Reinigungsergebnisse lassen sich durch Scheuersaugen unter Verwendung eines Aktiv- bzw. Mikrofaserpads oder eines roten Pads* mit einem geeigneten Wischpflegemittel (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel) erzielen.</p>	 <p>Um eine einheitliche und optisch ansprechende Belagsoptik aufrecht zu erhalten, empfiehlt sich ein bedarfsgerechtes Polieren** mittels geeignetem Polierpad*.</p>
	Unterhaltsreinigung/-pflge (manuell)	 <p>Staubbindend wischen unter Verwendung geeigneter Mikrofaser-Wischbezüge, Moppvliese oder präparierter Staubbindetücher.</p>	 <p>Haftende wasserlösliche bzw. emulgierbare Verschmutzungen werden durch Nasswischen (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel) entfernt.</p>
4.	Zwischenreinigung	 <p>Zur Entfernung von Gehspuren und Absatzstrichen und um eine einheitliche und optisch ansprechende Belagsoptik aufrecht zu erhalten, empfiehlt es sich bedarfsgerecht mit einem geeigneten Wischpflegemittel (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel) unter Verwendung eines geeigneten Polierpads* zu cleanern.</p>	
5.	Intensivreinigung	 <p>Nassscheuern unter Verwendung eines Aktiv- bzw. Mikrofaserpads oder eines roten Pads* und geeignetem Reinigungsmittel (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel). Da zur Einpflge wasserlösliche Wischpflegemittel empfohlen werden, ist die Verwendung von Grundreinigern i. d. R. nicht erforderlich.</p>	 <p>Nach dem Absaugen der Schmutzflotte mittels Nasssauger erfolgt eine Einpflge analog der Erstpflge.</p>

Grundsätzliche Hinweise:

- Aufgrund der regelmäßigen und kostenintensiven Grundreinigungen und Erneuerungen von Beschichtungen empfiehlt nora systems GmbH noraplan® Kautschuk-Bodenbeläge aufgrund der dichten und geschlossenen Oberfläche nicht zu beschichten.
- Bitte beachten Sie die Hinweise in den Produkt- und Sicherheitsdatenblättern der eingesetzten Reinigungs- & Pflegemittel.
- Diese Reinigungsempfehlung ist anwendbar auf fest verklebten Bodenbelägen.
- Im Gesundheitswesen sowie in Laborbereichen ist aufgrund der verwendeten Medien wie Flächen-, Hand-, Instrumentendesinfektionsmittel und Lösungsmittel die Erstpflge mit einer Wischpflge zu bevorzugen.

* Geeignete Pads: Fa. 3 M, usw

** Einscheibenpoliermaschine mit Umdrehungszahlen zwischen 1000 – 1500 U/Min verwenden.

Erstellt in Kooperation mit

FIGR

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die nora Anwendungstechnik, www.nora.com

Nähere Erläuterungen zu den Reinigungsverfahren finden Sie in unserem Dokument „Begriffsdefinitionen Reinigung“.

Reinigungsempfehlung noraplan® ed, noraplan® ec, noraplan® acoustic

Reinigungs- & Pflegemittel Schweiz

Unternehmen	Maschinelle Erstreinigung nach der Verlegung	Intensivreinigung	Einpflege nach Erst-/Intensivreinigung mit Wischpflege	Manuelle Unterhaltsreinigung im 2-stufigen Wischen
Atramexhedra AG Spinnlerstrasse 2, 4410 Liestal Tel. 061 / 765 15 15 www.atramex.ch	6250 Universalreiniger Orange clean 1 l auf 8 l Wasser	6250 Universalreiniger Orange clean 1 l auf 9 l Wasser	2055 Atrafor 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	2055 Atrafor, 40 ml – 80 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu Atra 3, 80 ml auf 8 l Wasser
Taski Diversey Eschlikonerstrasse, 9542 Münchwilen Tel. 071 / 969 27 27 www.diversey.com	Intensivreiniger Taski Jontec Best 1 l auf 9 l Wasser	Taski forward 400 ml auf 8 l Wasser	Taski Combi 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	Taski tensol, 40 ml – 80 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu Taski 300, 80 ml auf 8 l Wasser
Ecolab Schweiz GmbH Kägenstrasse 10, 4153 Reinach Tel. 061 / 466 94 66 de-ch.ecolab.com	Grundreiniger Bendurol maxx 1 l auf 9 l Wasser	Maxx Magic S 160 ml auf 8 l Wasser	Maxx Indur S 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	Maxx Indur S, 40 ml – 80 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu Maxx Magic S, 40 ml auf 8 l Wasser
Kiehl Schweiz AG St. Dionysstrasse 33, 8645 Jona Tel. 055 / 254 74 74 www.kiehl-group.com	Grundreiniger Copex 1 l auf 9 l Wasser	Torvan-Konzentrat 100 ml auf 8 l Wasser	Procur-Konzentrat 200 ml auf 8 l Wasser Polieren	Procur-Konzentrat, 25 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu Veriprop, 40 ml auf 8 l Wasser (1 Dosierung)
Pramol-Chemie AG Industriestrasse 3, 9602 Bazenhaid Tel. 071 / 931 70 30 www.pramol.com	Pramol ecopur fresh 400 ml auf 8 l Wasser	Pramol ecopur fresh 400 ml auf 8 l Wasser	Pramol ecofloor Polymer 160 – 800 ml auf 8 l Wasser (2 – 10%) Polieren	Pramol ecofloor Polymer, 40 – 80 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu Pramol ecopur fresh, 40 ml auf 8 l Wasser
Wetrok AG Steinackerstrasse 62, 8302 Kloten Tel. 043 / 255 51 51 www.wetrok.com	Antiwax forte classic 2 – 5%	Antiwax forte classic 2 – 5%	Redur 4% Bei Bedarf polieren	Redur, 1 % Im Bedarfsfall Wechsel zu Ecofloor, 0,5%